





ETICS 300

ETICS 300-P (1250X600)
ETICS 300 (2600X600)



Propiedade	Produto	Unidade	Norma
Resistência à Compressão (10% deformação)	Espessura >= 40 = 300	Kpa	EN 826
Densidade nominal	33 (+/-9%)	Kg/m3	EN 1602
Condutividade térmica (10°C) >=40<=60	0,033	W/m*k	EN 13164
Condutividade térmica (10°C) >=70<=100	0,034		EN 12667
Condutividade térmica (10°C) > 100	0,035		EN 12939
Espessura nominal (mm)	40 50 60	70 80 100 120	
Resistência térmica (m2K/W)	1,20 1,50 1,80	2,05 2,35 2,95 3,45	
Perpendicular à tração das faces	>=400	TR400	EN 1607
Resistência ao cisalhamento (50 mm)	>=220 kPa	τ	EN 12090
Módulo de cisalhamento (50 mm)	>=3800 kPa	G	EN12090
Absorção de água	<=0,7	% Volumen	EN 12087
Reação ao fogo	E	Euroclase	EN 13501-1
Temperatura limite de aplicação	-50/+70	°C	
Dimensões			
Espessura (1)	40-50-60-80-100	mm	
Comprimento x largura (1)	1250x600	mm	
Acabamento da superfície	LISO/SEM PELE	mm/m	
Esquadria	<5	mm/m	EN 824
Tolerância da espessura	+/- 2 (Espesor < 50) -2/+3 (Espesor >= 50)	mm	EN 823
Tolerância de largura	+/-4	mm	EN 822
Tolerância de comprimento	+/-8 (Largo <=1500 mm) +/-10 (Largo > 1500 mm)	mm	EN 822
Acabamento lateral			
Aplicativo recomendado	REABILITAÇÃO/MURO PELO EXTERIOR	 	

(1) Outras medidas baixo demanda.

ETICS 300-P



Espessura	40	50	60	80	100	120
Comprimento	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Placas/ Pacote	10	8	7	5	4	3
Pacote /palheta	24	24	24	24	24	28
m2 / pacote	7,50	6,00	5,25	3,75	3,00	2,25
m3 / pacote	0,300	0,300	0,315	0,300	0,300	0,270