



ETICS 300

ETICS 300-P (1250X600)

ETICS 300 (2600X600)

Propiedad	Producto			Unidad		Norma	
Resistencia a la compresión (10% deformación)	Espesor >= 40 = 300			Kpa		EN 826	
Densidad nominal	33 (+/-9%)			Kg/m3		EN 1602	
Conductividad térmica (10°C) >=40< =60	0,033			W/m*k		EN 13164	
Conductividad térmica (10°C)>=70<=100	0,034					EN 12667	
Conductividad térmica (10°C) > 100	0,035					EN 12939	
Espesor nominal (mm)	40	50	60	70	80	100	120
Resistencia térmica (m2K/W)	1,20	1,50	1,80	2,05	2,35	2,95	3,45
Tracción perpendicular a las caras	>=400			TR400		EN 1607	
Resistencia a cortante (50 mm)	>=220 kPa			τ		EN 12090	
Módulo de Cortante (50 mm)	>=3800 kPa			G		EN12090	
Absorción de agua	<=0,7			% Volumen		EN 12087	
Reacción al fuego	E			Euroclase		EN 13501-1	
Temperatura límite de aplicación	-50/+70			°C			
Dimensiones							
Espesor (1)	40-50-60-80-100			mm			
Largo x ancho (1)	1250x600			mm			
Acabado de la superficie	LISO/SIN PIEL			mm/m			
Esquadra	<5			mm/m		EN 824	
Tolerancia de espesor	+/- 2 (Espesor < 50) -2/+3 (Espesor >= 50)			mm		EN 823	
Tolerancia de ancho	+/-4			mm		EN 822	
Tolerancia de largo	+/-8 (Largo <=1500 mm) +/-10 (Largo > 1500 mm)			mm		EN 822	
Acabado lateral							
Aplicación recomendada	REHABILITACION/PARED POR EL EXTERIOR						

(1) Otras medidas bajo demanda.

ETICS 300-P



Espesores	40	50	60	80	100	120
Largo	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Planchas/Paquete	10	8	7	5	4	3
Paquetes/Palet	24	24	24	24	24	28
m ² / paquete	7,50	6,00	5,25	3,75	3,00	2,25
m ³ / paquete	0,300	0,300	0,315	0,300	0,300	0,270